



MONDIALCARTA S.p.A

SPECIFICHE TECNICHE

TEST LINER 4

All items are 100% FSC Recycled

Data validità	01/01/2024
fino al	31/12/2024

proprietà	unità di misura	norma di riferimento	Valori						
Grammatura nominale	g/m ²		140	150	160	170	180	200	
Grammatura	g/m ²	UNI EN ISO 536:2012	min	137	147	157	167	177	194
			max	142	153	163	173	183	206
Umidità	%	UNI EN ISO 287:2009	min	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
			max	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Resistenza allo scoppio	kPa	UNI EN ISO 2758:2004	min	195	200	210	220	240	270
			max	225	240	250	250	280	300
Indice di scoppio	kPa.m ² /g	UNI EN ISO 2758:2004	min	1,42	1,36	1,34	1,32	1,36	1,39
			max	1,58	1,57	1,53	1,45	1,53	1,46
Resistenza alla compressione su anello (RCT)	kN/m	ISO 12192:2011	min	0,95	1,05	1,10	1,20	1,30	1,40
			max	1,15	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60
Resistenza alla compressione direzione macchina (SCT)	kN/m	UNI ISO 9895:2009	min	3,05	3,20	3,40	4,20	4,60	4,80
			max	3,60	3,80	4,00	4,60	5,00	5,20
Resistenza alla compressione direzione trasversale (SCT)	kN/m	UNI ISO 9895:2009	min	1,60	1,80	1,90	2,10	2,30	2,40
			max	2,00	2,10	2,20	2,40	2,60	2,70

MONDIALCARTA SPA