



MONDIALCARTA S.p.A

SPECIFICHE TECNICHE

TEST LINER 4 - SIZED

All items are 100% FSC Recycled

Data validità	01/01/2024
fino al	31/12/2024

proprietà	unità di misura	norma di riferimento		Valori				
Grammatura nominale	g/m ²			105	120	140	170	200
Grammatura	g/m ²	UNI EN ISO 536:2012	min	103	118	138	168	194
			max	108	122	142	172	206
Umidità	%	UNI EN ISO 287:2009	min	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
			max	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Cobb-60" (copertina)	g/m ²	UNI EN ISO 535:2014	min	35	35	35	35	35
			max	23	23	23	23	23
Cobb-60" (retro)	g/m ²	UNI EN ISO 535:2014	min	70	70	70	70	70
			max	50	50	50	50	50
Indice di scoppio	kPa.m ² /g	UNI EN ISO 2758:2004	min	1,41	1,40	1,35	1,25	1,20
			max	1,67	1,65	1,60	1,50	1,40
Resistenza alla compressione su anello (RCT)	kN/m	ISO 12192:2011	min	0,65	0,75	0,95	1,20	1,40
			max	0,80	0,85	1,15	1,40	1,60
Resistenza alla compressione direzione macchina (SCT)	kN/m	UNI ISO 9895:2009	min	2,50	2,80	3,00	3,80	4,80
			max	3,00	3,00	3,60	4,80	5,20
Resistenza alla compressione direzione trasversale (SCT)	kN/m	UNI ISO 9895:2009	min	1,30	1,40	1,60	2,10	2,30
			max	1,50	1,60	1,80	2,30	2,60